

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USO RECOMENDADO:

Esmalte acrílico brillante al agua. Especialmente indicado para su uso en superficies interiores y exteriores de hormigón y sus prefabricados, yeso, escayola, acero, acero galvanizado, madera y otros materiales de construcción previamente saneados e imprimados en muebles, ventanas, persianas, zócalos, muretes, barandillas en edificios y locales públicos o privados, viviendas, etc.

PROPIEDADES TÉCNICAS GENERALES:

- Producto de 1 componente al agua
- Multisuperficies
- Atóxico
- Prácticamente sin olor
- Buena brochabilidad y capacidad de aplanamiento
- Cubriente
- Brillante y suave al tacto
- No amarillea
- Lavable incluso con detergentes

PROPIEDADES FÍSICAS:

Color / Acabado:	Blanco, negro y sistema SEC-COLOR / Brillante
Sólidos en volumen:	40 - 45%
Peso específico:	1,010 – 1,220 Kg. / litro
COV:	35 gr / litro
Punto de inflamación:	Ininflamable
Lavabilidad:	Clase 1
Brillo:	< 85%
Certificados:	Cumple con la Directiva EU 2004/42/CE subcategoría d)

DATOS DE APLICACIÓN:

Método:	Rodillo, brocha, pistola aerográfica
Dilución:	0 – 10% según soporte o sistema de aplicación
Diluyente y limpieza:	Agua
Número de capas:	2
Rendimiento:	10 - 12 m ² / litro y capa.

TIEMPOS DE SECADO Y REPINTADO (*):

Temperatura	Seco al tacto	Seco	Secado completo	Seco para repintar	
				Mínimo	Máximo
10° C	2 horas	3 horas	6 horas	8 horas	No tiene
20° C	1 hora	2 horas	4 horas	6 horas	No tiene
30° C	30 minutos	1 hora	3 horas	4 horas	No tiene

(*) Los valores mencionados son indicativos. El tiempo de secado antes de repintar podría variar dependiendo del espesor de la película aplicada, la ventilación, la humedad, etc.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Dejar fraguar 30 días mínimos a 20° C el hormigón y 15 días a 20° C el yeso. Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales. Nivelar irregularidades y desperfectos con plaste de renovación.

ESQUEMA DE PINTADO RECOMENDADO:

- **Imprimación para hormigón, prefabricados, fibrocemento y madera:**

Aplicar una capa de **SELLATONE AL AGUA**.

- **Imprimación para acero galvanizado, latón y aleaciones ligeras:**

Aplicar una capa de **UNIPRIMER**.

- **Imprimación para acero al carbono, hierro, cobre y plomo:**

Aplicar una capa de **EUROPRIMER SR AL AGUA**.

- **Imprimación para yeso, cartón-yeso, ladrillo, perlitescayola:**

Aplicar una capa de **IMPERCAM 105**.

- **Imprimación para superficies manchadas (grasa, aceite, hollín, nicotina y humedad):**

Aplicar una o dos capas de **TIXOCAM**.

Acabado:

Aplicar dos capas de **CAMPILUX AL AGUA BRILLANTE** de acuerdo con la especificación. Para trabajos específicos, se recomienda consultar con nuestro Servicio Técnico.

CONDICIONES DE LA APLICACIÓN:

La temperatura ambiente y la del soporte deben encontrarse por encima de 10° C durante la aplicación y el curado. La temperatura de la superficie debe estar por encima del punto de rocío para evitar condensaciones.

La humedad relativa ambiente debe ser inferior al 70% durante la aplicación y al 85% durante el curado con el fin de evitar la formación de puntos de agua en la película.

No aplicar con humedades elevadas o con temperaturas de soporte como mínimo de 3° C por encima del punto de rocío.

La temperatura máxima recomendada a la que deberá encontrarse el sustrato es de aproximadamente 40° C.

OBSERVACIONES:

Las buenas propiedades técnicas del producto le confieren propiedades multisuperficies para aplicar directo sin necesidad de imprimación sobre distintos tipos de soporte como yeso, cartón-yeso, perlitescayola, cobre, latón, hierro negro, madera, contrachapados, etc. siempre que el estado y condiciones del soporte lo permitan. Si el soporte presenta contaminación microbiológica, desinfectar con lejía o agua oxigenada. Evitar una dilución excesiva, ya que puede provocar una pérdida de propiedades generales del producto. No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las propiedades del producto.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar el producto según las normativas nacionales vigentes. Los envases deberán guardarse en un espacio seco, fresco, bien ventilado y alejado de fuentes de calor o ignición y herméticamente cerrados. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0° C o su exposición directa al sol.

SALUD Y SEGURIDAD:

Producto al agua. Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Evitar el contacto del producto con la piel usando protección personal adecuada (guantes, mascarillas, gafas, etc.), si éste se produce, lavar inmediatamente con agua abundante. Cuando se aplica en espacios cerrados debe procurarse ventilación y aireación forzada junto con una adecuada protección respiratoria, piel y ojos especialmente cuando se aplica con pistola. Existe una ficha de datos de seguridad a disposición del usuario.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES:

La información detallada en esta ficha técnica se suministra según nuestro leal saber y entender. No obstante, no tenemos control alguno sobre la calidad o el estado del sustrato ni sobre ninguno de los otros factores que afectan el uso y la aplicación de este producto. Por consiguiente, no podemos aceptar ningún tipo de responsabilidad que pueda resultar del rendimiento del producto así como tampoco por ningún tipo de pérdida ni daños que puedan surgir a partir del uso de este producto. Nos reservamos el derecho a cambiar el producto sin previo aviso.



CRISOL COLOR, S.L
Carretera de Girona a Banyolas, Km. 10,8
17843 Palol de Revardit (Girona) – España
Tel. 972.59.69.19
Fax, 972.17.13.42
comercial@eurocampi.es