

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USO RECOMENDADO:

Esmalte sintético brillante de alto contenido en sólidos. Buena brochabilidad y capacidad de nivelación. Buena cubrición. Alto brillo. Duro y flexible. Buena adherencia sobre las imprimaciones habituales según el tipo de soporte. Exento de plomo. Especialmente indicado como capa de acabado en superficies interiores o exteriores de acero, hierro, aleaciones ligeras y madera previamente imprimada cuando se requiera un sistema sintético de altas prestaciones en marcos, puertas, radiadores, barandillas, maquinaria, etc. cuando se desee un acabado y prestaciones altamente decorativas.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Color / Acabado:	Blanco / Brillante
Sólidos en volumen:	68 +/- 2%
Peso específico:	1,240 +/- 0,020 Kg. / litro
COV:	< 300 gr / litro según color, producto listo al uso
Punto de inflamación:	42° C
Certificados:	Cumple con la Directiva EU 2004/42/CE subcategoría d)

DATOS DE APLICACIÓN:

Método:	Rodillo, brocha, pistola
Dilución:	0 – 5% según soporte o sistema de aplicación
Diluyente y limpieza:	DISOLVENTE SINTÉTICOS
Número de capas:	2
Rendimiento:	11 - 13 m ² / litro y capa.
Espesor recomendado:	Húmedo: 80 – 90 micras Seco: 50 - 55 micras

TIEMPOS DE SECADO Y REPINTADO (*):

Temperatura	Seco al tacto	Seco	Secado completo	Seco para repintar	
				Mínimo	Máximo
10° C	1 hora	6 horas	10 horas	17 horas	No tiene
20° C	3 horas	5 horas	8 horas	12 horas	No tiene
30° C	2 horas	4 horas	5 horas	8 horas	No tiene

(*) Los valores mencionados son indicativos. El tiempo de secado antes de repintar podría variar dependiendo del espesor de la película aplicada, la ventilación, la humedad, etc.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad, exento de grasas, aceites, jabones, polvo y parafinas. Eliminar mediante procedimientos mecánicos o manuales. Chorreado abrasivo al grado Sa 21/2 de la Norma ISO 8501.1 o limpieza manual o mecánica al grado St 3 de la misma Norma. Eliminar suciedad incrustada y restos de óxido mediante cepillado con púas de acero o lijado.

ESQUEMA DE PINTADO RECOMENDADO:

Imprimación superficies de acero:

Aplicar una o dos capas a brocha de **EUROMIN o PROTOXIDO SR**. Dejar secar 8 horas a 20° C entre capas.

Imprimación aleaciones ligeras:

Aplicar una o dos capas a brocha de **UNIPRIMER**. Dejar secar 6 horas a 20° C entre capas.

Imprimación superficies porosas:

Aplicar una o dos capas a brocha de **SELLATONE**. Dejar secar 12 horas a 20° C entre capas.

Imprimación superficies manchas de grasa, aceite, nicotina, humedad:

Aplicar una o dos capas a brocha de **TIXO-CAM**. Dejar secar 6 - 8 horas a 20° C entre capas.

Acabado:

Aplicar dos capas de **CAMPILUX PLUS BRILLO** o de acuerdo con la especificación. Para trabajos específicos, se recomienda consultar con nuestro Servicio Técnico.

Restauración y mantenimiento:

Eliminar aceite, grasa y suciedad con un desengrasante de naturaleza alcalina. Eliminar sales y residuos sólidos con agua a presión y dejar secar. Eliminar la pintura envejecida o en mal estado mediante un decapante industrial específico. Lavar con agua y dejar secar. En superficies pintadas en buen estado, lijar hasta matizar completamente la superficie y eliminar polvo.

CONDICIONES DE LA APLICACIÓN:

La temperatura ambiente y la del soporte deben encontrarse por encima de 10° C durante la aplicación y el curado. La temperatura de la superficie debe estar por encima del punto de rocío para evitar condensaciones. La humedad relativa ambiente debe ser inferior al 70% durante la aplicación y al 80% durante el curado con el fin de evitar la formación de puntos de agua en la película. No aplicar con humedades elevadas o con temperaturas de soporte como mínimo de 3° C por encima del punto de rocío. La temperatura máxima recomendada a la que deberá encontrarse el sustrato es de aproximadamente 40° C.

OBSERVACIONES:

No aplicar a espesores superiores a 100 micras húmedas por capa ya que el secado en profundidad no se produce correctamente y el producto queda blando provocando arrugados cuando se aplican las capas de acabado. No tiene intervalo máximo de repintado, excepto en superficies expuestas a condensación abundante, grandes oscilaciones de temperatura, salpicaduras de contaminantes químicos o ambientes polvorientos. En este caso se recomienda un intervalo máximo de repintado de una semana. Si se sobrepasa, se recomienda conferir cierta rugosidad a la superficie pintada con el fin de asegurar la adherencia de las capas siguientes. Si el producto aplicado ha sido expuesto a ambientes contaminados, limpiar cuidadosamente con agua a presión antes de repintar. Para conseguir un acabado más terso y uniforme, se recomienda lijar entre capas. Evitar una dilución excesiva, ya que puede provocar una pérdida de propiedades generales del producto. Almacenar en lugares frescos y secos.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar el producto según las normativas nacionales vigentes. Los envases deberán guardarse en un espacio seco, fresco, bien ventilado y alejado de fuentes de calor o ignición y herméticamente cerrados. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0° C o su exposición directa al sol.

SALUD Y SEGURIDAD:

Producto al disolvente. Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Evitar el contacto del producto con la piel usando protección personal adecuada (guantes, mascarillas, gafas, etc.), si éste se produce, lavar inmediatamente con agua abundante. Cuando se aplica en espacios cerrados debe procurarse ventilación y aireación forzada junto con una adecuada protección respiratoria, piel y ojos especialmente cuando se aplica con pistola. Existe una ficha de datos de seguridad a disposición del usuario.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES:

La información detallada en esta ficha técnica se suministra según nuestro leal saber y entender. No obstante, no tenemos control alguno sobre la calidad o el estado del sustrato ni sobre ninguno de los otros factores que afectan el uso y la aplicación de este producto. Por consiguiente, no podemos aceptar ningún tipo de responsabilidad que pueda resultar del rendimiento del producto así como tampoco por ningún tipo de pérdida ni daños que puedan surgir a partir del uso de este producto. Nos reservamos el derecho a cambiar el producto sin previo aviso.



CRISOL COLOR, S.L
Carretera de Girona a Banyolas, Km. 10,8
17843 Palol de Revardit (Girona) – España
Tel. 972.59.69.19
Fax, 972.17.13.42
commercial@eurocampi.es

