

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USO RECOMENDADO:

Pintura acrílica mate al agua. Especialmente indicada para superficies interiores y exteriores resguardadas de hormigón y sus prefabricados, yeso, escayola y otros materiales de construcción en viviendas, naves industriales e industria en general.

PROPIEDADES TÉCNICAS GENERALES:

- Producto de 1 componente al agua
- Fácil aplicación
- Acabado mate muy uniforme
- Completamente impermeable al agua de lluvia
- Lavable

PROPIEDADES FÍSICAS:

Color / Acabado:	Blanco / Liso mate
Sólidos en volumen:	38 - 42%
Peso específico:	1,670 – 1,730 kg. / litro
Brillo 85°:	< 5% (mate)
Lavabilidad:	Clase 2
Punto de inflamación:	Ininflamable
COV:	Contiene COV máx. 13 g/l para el producto listo al uso. Límite 2004/42/CE – IIA cat. a) es de 30 g/l (2010)

DATOS DE APLICACIÓN:

Método:	Rodillo, brocha
Dilución:	5 - 10%
Diluyente:	Agua
Número de capas:	2
Rendimiento:	4 – 6 m ² / litro y capa

TIEMPOS DE SECADO Y REPINTADO (*):

Temperatura	Seco al tacto	Seco	Secado completo	Seco para repintar	
				Mínimo	Máximo
10° C	2 horas	3 horas	6 horas	8 horas	No tiene
20° C	1 hora	2 horas	4 horas	6 horas	No tiene
30° C	20 minutos	1 hora	2 horas	4 horas	No tiene

(*) Los valores mencionados son indicativos. El tiempo de secado antes de repintar podría variar dependiendo del espesor de la película aplicada, la ventilación, la humedad, etc. No aplicar si se prevén lluvias con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío. No aplicar con vientos laterales superiores a 25 Km. / hora.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

Superficies nuevas:

El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Dejar fraguar 30 días mínimos a 20° C el hormigón y 15 días a 20° C el yeso. Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales. Nivelar irregularidades con plaste de renovación.

Superficies pintadas en buen estado:

Lavar suavemente con agua y dejar secar.

Superficies pintadas en mal estado:

Eliminar completamente mediante procedimientos mecánicos o manuales. Lavar con agua y jabón neutro, dejar secar y proveer como en el caso de superficies nuevas.

ESQUEMA DE PINTADO RECOMENDADO:

Imprimación (recomendable):

Aplicar una capa de **IMPERCAM 105** y diluir con agua según estado y naturaleza del soporte.

Acabado:

Aplicar dos capas de **PLASTICO INTERIOR – EXTERIOR** o de acuerdo con la especificación. Ante la gran variedad de soportes y estado de los mismos, se recomienda consultar con nuestro Servicio Técnico para determinar la preparación de superficies y el esquema de pintado más adecuado.

CONDICIONES DE LA APLICACIÓN:

La temperatura ambiente y la del soporte deben encontrarse por encima de 10° C durante la aplicación y el curado. La temperatura de la superficie debe estar por encima del punto de rocío para evitar condensaciones. La humedad relativa ambiente debe ser inferior al 70% durante la aplicación y al 85% durante el curado con el fin de evitar la formación de puntos de agua en la película. No aplicar con humedades elevadas o con temperaturas de soporte como mínimo de 3° C por encima del punto de rocío. La temperatura máxima recomendada a la que deberá encontrarse el sustrato es de aproximadamente 40° C.

OBSERVACIONES:

- ❖ No aplicar a temperaturas inferiores a 7 - 10° C, con humedad relativa superior a 80 – 85%, con previsión de lluvias, en zonas con fuerte viento lateral o susceptible de condensación por rocío.
- ❖ Mientras el producto no ha secado en profundidad, es sensible al agua y puede ocasionar arrugados o pérdida de adherencia.
- ❖ Si el soporte presenta contaminación microbiológica, desinfectar con lejía o agua oxigenada.
- ❖ Evitar una dilución excesiva, ya que puede provocar una pérdida de propiedades generales del producto. No utilizar agua salobre, químicamente contaminada o excesivamente calcárea ya que podría alterar las propiedades del recubrimiento.
- ❖ No aplicar durante las horas de máxima insolación.

ALMACENAMIENTO:

Consultar las condiciones de almacenamiento indicadas en el apartado 7.2 de la ficha de seguridad vigente. Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas. El tiempo de almacenamiento máximo recomendado es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y con temperaturas comprendidas entre 5 y 35° C.

ELIMINACIÓN:

Se recomienda tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos, calcular la cantidad de producto necesaria para evitar residuos. Prever y analizar posibles métodos de revalorización o reciclado siguiendo la legislación local o nacional vigente. No verter en desagües o en el medio ambiente. Eliminar en un punto autorizado de recogida de residuos o a través de un gestor autorizado. Los residuos deben manipularse, almacenarse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes. Guardar el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso, la reutilización puede minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de vida de los productos.

SALUD Y SEGURIDAD:

Producto al agua. Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Evitar el contacto del producto con la piel usando protección personal adecuada (guantes, mascarillas, gafas, etc.), si éste se produce, lavar inmediatamente con agua abundante. Cuando se aplica en espacios cerrados debe procurarse ventilación y aireación forzada junto con una adecuada protección respiratoria, piel y ojos especialmente cuando se aplica con pistola. Existe una ficha de datos de seguridad a disposición del usuario.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES:

La información detallada en esta ficha técnica se suministra según nuestro leal saber y entender. No obstante, no tenemos control alguno sobre la calidad o el estado del sustrato ni sobre ninguno de los otros factores que afectan el uso y la aplicación de este producto. Por consiguiente, no podemos aceptar ningún tipo de responsabilidad que pueda resultar del rendimiento del producto, así como tampoco por ningún tipo de pérdida ni daños que puedan surgir a partir del uso de este producto. Nos reservamos el derecho a cambiar el producto sin previo aviso.



CRISOL COLOR, S.L
Carretera de Girona a Banyolas, Km. 10,8
17843 Palol de Revardit (Girona) – España
Tel. 972.59.69.19
Fax, 972.17.13.42
comercial@eurocampi.es